



Standocryl

VOC-Express-Klarlack

VOC Express Clear

- **Vernis COV de haute qualité pour peinture complète et réparation partielle**
- **Séchage très rapide**
- **Très bonne lustrabilité**
- **Polyvalent pour l'application et les conditions de séchage**



Description

Technique :

- 3:1 Système COV
- Application en 1 opération
- Séchage accéléré
15-30 min / 50-60°C température du support

Standocryl VOC-Express-Klarlack

Support :

- Standohyd Basecoat
- Standoblue Basecoat

Préparation/ Nettoyage :



Pour la préparation du support, voir Système de mise en peinture Standox S1.




Utiliser un masque de protection respiratoire à adduction d'air. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Suggestions pour l'utilisation :

- Petite Réparation / Réparation de Panneau
Durcisseur Standox COV 10-20 et Diluant Spécial / Express COV
- Réparation partielle
Durcisseur Standox COV 20-25 / Durcisseur COV 25-30 et Diluant COV / Diluant Lent COV
- Peinture complète
Durcisseur Standox COV 30-40 et Diluant Lent COV

Application :



3:1 avec Durcisseur Standox COV
Durée de vie 65-70 min/18-22°C




10% de Diluant Standox COV
19-22 s / DIN 4 mm / 20°C
49-61 s / ISO 4 mm / 20°C



Conforme 1,2 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar pression entrée
0,5 + 1 = 45 - 55 micron



HVLP 1,3 - 1,4 mm
0,7 bar pression de pulvérisation
0,5 + 1 = 45 - 55 micron



5-10 min / 18-22°C évaporation finale



Séchage air une nuit / 18-22°C ou
15-30 mn / 50-60°C température du support
selon le durcisseur et le diluant utilisés



Onde courte 10 - 15 min
(voir système de mise en peinture S10)

Standocryl VOC-Express-Klarlack

Point d'éclair :

- 39°C / 102,2°F

Poids spécifique :

- 0,974 g/cm³

Extrait sec

(sans ajout de diluant):

- 54,7 % en poids
- 48,0 % en volume

COV (2004/42/EC) :

2004/42/IIB(d)(420)420

La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: IIB.d) en prêt à l'emploi est de maxi. 420 g/litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de maxi. 420 g/litre.

Rendement théorique :

- approx. 10 m²/l pour 50 micron épaisseur de film sec

Nettoyage du matériel :

Après utilisation, nettoyer avec Standox Cleaning Thinner.

Recommandations importantes :

- Le vernis Express Standocryl COV peut être recouvert sous 24 h sans ponçage intermédiaire.
- Respecter un temps additionnel d'étuvage pour atteindre la température recommandée
- Application uniquement avec Durcisseurs Standox COV et Diluants Standox COV.
- Pour de meilleurs résultats, le produit doit être à plus de 20°C

Les laques 2K réagissent à l'humidité. C'est pourquoi tous les équipements doivent être secs. Les peintures prêtes à l'emploi contenant des isocyanates peuvent causer une irritation des muqueuses et des voies respiratoires en particulier, et être à l'origine de réactions d'hypersensibilité. En cas d'inhalation de vapeurs ou d'aérosols, il y a danger de sensibilisation. Lors de la manipulation des peintures contenant des isocyanates, il est nécessaire d'observer les mêmes précautions que celles prévues pour les peintures contenant des solvants. En particulier, les aérosols et les vapeurs ne doivent pas être inhalés. Les personnes allergiques, asthmatiques ou sujettes à des affections des voies respiratoires ne doivent pas être employées à des postes en contact avec des produits contenant des isocyanates.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.