

RUBAN DE MASQUAGE PREMIUM

Ruban de masquage • Papier crêpé haute température 100 °C certifié FSC®

Référence	RMP1850 / 3850 / 4850
Document	CARROSS-FT-RMP-FR-V01
Mise à jour	10/2026
Usage	Professionnel
Langue	FR
Page	1 / 2

Usage prévu : Protéger efficacement les zones sensibles lors des opérations de pulvérisation en carrosserie automobile, y compris durant les phases de séchage, avec une résistance thermique garantie jusqu'à 100 °C.



CONSEIL TECH'TEAM

« Il tient 30 min à 100 °C et s'enlève proprement après séchage, avec des peintures hydrodiluable comme solvantées. »

01 IDENTIFICATION ET UTILISATION

DESCRIPTION

Ruban de masquage haute température destiné aux opérations professionnelles de remise en état automobile. Composé d'un support en papier crêpé saturé certifié FSC® et d'un adhésif en caoutchouc naturel, il offre une adhérence supérieure sur métal peint, caoutchouc et verre pendant les cycles de séchage jusqu'à 100 °C. Il associe un fort pouvoir de maintien à un retrait propre, ainsi qu'une résistance mécanique et une souplesse élevées. Il convient à la remise en état en plusieurs étapes et au masquage extérieur de courte durée jusqu'à 3 jours maximum.

SUPPORTS COMPATIBLES

Supports peints	Tôles nues	Verre
Chrome	Plastiques	Caoutchouc



CONDITIONNEMENTS

RMP1850	18 mm
RMP3850	38 mm
RMP 4850	48 mm

02 PARAMÈTRES D'APPLICATION



RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

100 °C 30 min



ÉPAISSEUR TOTALE

120 µm



MASQUAGE EXTÉRIEUR

3 jours max.



STOCKAGE

15 – 25 °C HR max. 50 %

03 PRÉPARATION DU SUPPORT

ÉTAPE	OPÉRATION	CONSIGNE / GRAIN / PRODUIT ASSOCIÉ
1	Nettoyage et dégraissage	Dépoussiérez les abords à masquer (carrosserie, vitres et joints en caoutchouc). Nettoyez la zone à l'aide d'un chiffon propre imbibé de dégraissant (ne pas pulvériser directement sur le support pour éviter les infiltrations dans les joints), puis essuyez immédiatement avec un second chiffon propre et sec pour retirer tous les résidus.
2	Support sec et tempéré	Assurez-vous que la surface est parfaitement sèche, sans aucune trace d'humidité ou de condensation, et à température ambiante avant de poser l'adhésif.
3	Pose et marouflage	Appliquez le ruban sans l'étirer excessivement dans les courbes (pour éviter qu'il ne se rétracte à la chaleur de la cabine). Exercez une pression ferme avec les doigts sur toute la longueur des bords pour activer la colle et garantir une ligne de peinture nette sans infiltration.

RUBAN DE MASQUAGE PREMIUM

Ruban de masquage • Papier crêpé haute
température 100 °C certifié FSC®

Référence	RMP1850 / 3850 / 4850
Document	CARROSS-FT-RMP-FR-V01
Mise à jour	10/2026
Usage	Professionnel
Langue	FR
Page	2 / 2

04 SÉCHAGE, FINITION ET RECOUVREMENT

RECOUVRABILITÉ

Compatible avec les peintures hydrodiluable et solvantées.

05 DONNÉES TECHNIQUES ET STOCKAGE

CARACTÉRISTIQUES & COV

Aspect / couleur	Jaune
Adhésif	Caoutchouc naturel
Support	Papier crêpé saturé, certifié FSC®
Grammage total	95 g/m ² (ISO 536)
Épaisseur totale	120 µm
Résistance à la traction (sens machine)	38 N/cm (AFERA 5004 / PSTC 131)
Allongement à la rupture (sens machine)	9 % (AFERA 5004 / PSTC 131)
Adhérence sur plaque d'acier	1,8 N/cm (AFERA 5001 / PSTC 101)
Résistance à la température	100 °C (30 min)
Remarque	Valeurs typiques, moyennes de laboratoire

STOCKAGE & CONDITIONNEMENT

Stockage	Local sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, entre 15 °C et 25 °C, humidité relative max. 50 %
Durée de conservation	Rouleaux : 12 mois (dans leur emballage d'origine et sous réserve du respect des conditions de stockage)

06 SANTÉ, SÉCURITÉ ET INFORMATION

Information sécurité

Consulter impérativement la **Fiche de Données de Sécurité** avant toute utilisation. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Pour utilisation professionnelle uniquement !

Note technique

Ne pas dépasser 100 °C (30 min) en séchage.
Masquage extérieur limité à 3 jours maximum.
Respecter les conditions de stockage pour garantir les performances.

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité préalablement à toute utilisation de ce produit et vous conformer scrupuleusement aux précautions d'emploi indiquées sur l'emballage. Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel. Les informations contenues dans la présente documentation ont été rigoureusement sélectionnées et compilées par nos équipes, sur la base de nos meilleures connaissances disponibles à la date de publication. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif, et nous ne saurions en garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité. Il incombe à chaque utilisateur de s'assurer de leur pertinence et de leur adéquation à l'usage envisagé. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à ces informations, incluant brevets, marques déposées et droits d'auteur, est intégralement protégé et tous droits sont réservés. Les indications figurant dans les Fiches de Données de Sécurité ainsi que les mentions de risques portées sur les étiquettes doivent être strictement respectées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de supprimer, à notre seule discrétion et sans notification préalable, tout ou partie de ces informations, sans obligation de mise à jour. L'ensemble des dispositions énoncées dans la présente clause s'appliquera à toute modification ou révision ultérieure.