



FLEXPRO

Additif pour l'application d'EXTRASEALER WHITE / BLACK sur matières plastiques

C 5

Utilisation

FLEXPRO est un additif destiné à être utilisé avec EXTRASEALER pour permettre l'application directe sur toutes les matières plastiques recouvrables utilisées dans l'industrie. L'ajout de FLEXPRO ne permet pas d'obtenir d'adhérence sur le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE) purs non recouvrables.

Caractéristiques techniques

Conservation : 24 mois	Densité : 0,892 g/cm ³	Rendement théorique : 340 m ² /l pour 1 µm
Couleur : jaune, transparent	Extrait sec : 10,6 % en poids	

Préparation des surfaces

Nettoyer avec PK 700 ou PK 1000 et un tampon abrasif.
Nettoyer avec PK 1000.

	Dosage des produits	Bien agiter avant l'utilisation.	
		EXTRASEALER WHITE / BLACK	300 (vol.) 100 g
		D 80 / D 70	100 (vol.) 23 g
		FLEXPRO	100 (vol.) 21 g
	Viscosité de pistolage	de 40 à 47 secondes, coupe ISO 4 à 20°C	
	Vie en pot	1 à 2 heures à 20°C	
	Pistolets	Pistolet HVLP à gravité	1,3 – 1,5 0,7 bar au chapeau
		Pistolet à gravité à pression réduite	1,3 – 1,4 2,5 bar
	Application	Sealer	Apprêt ponçable
		Couches : 1	2
		Épaisseur totale déposée : 20 – 35 µm	40 – 60 µm
	Temps d'évaporation	à 20°C : 15 – 20 min jusqu'au matage	/
	Séchage	A 60°C /	25 min
	Ponçage	/	P 400
	Ponçage manuel	/	P 500 – P800
	Opérations suivantes	Application des peintures de finition R-M. Dans la version sealer, les pièces en plastique revêtues avec EXTRASEALER WHITE / BLACK et FLEXPRO peuvent être recouvertes sans ponçage intermédiaire dans les 5 jours. Si nécessaire, les brouillards de pistolage peuvent être enlevés avec un tampon abrasif fin, après un séchage de 20 minutes à 20°C.	

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm