


















Information technique (03/23)

## MOBIHEL APPRÊT WASHPRIMER

- Un composant facile à appliquer et couche de fond à séchage rapide, Sans chromate
- Excellentes propriétés anticorrosives
- Adhésion sur tous types de substrats (métal, tôle zinguée, aluminium)
- Application au pistolet et à le pinceau
- Surcouchable avec les sous-couches MOBIHEL
- Couleur: vero olive et gris
- Conforme COV

	FE	ZN	AL
<b>PRÉPARATION DES SUPPORTS</b>	 P220 - P280	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE
	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE

	<b>Proportions de mélange en poids:</b>	MOBIHEL APPRÊT WASHPRIMER MOBIHEL DILUANT POUR LE PRIMAIRE	100 g 16 g
	<b>Viscosité:</b> DIN 53211 $\Phi$ 4 mm/20°C	20 - 25 s MOBIHEL DILUANT PRIMAIRE (10 – 15%)	
	<b>Application avec un pistolet:</b>	1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar	
	<b>Nombre de couches:</b> <b>Epaisseur du film:</b>	2-3 25 - 30 $\mu$ m	
	<b>Application au pinceau:</b>	5 - 10 %	
	<b>Séchage:</b>	5 - 10 min/20°C	

	<b>Temps de séchage à 20°C:</b>	2 h
	<b>Temps de séchage à 60°C:</b>	20 min.
	<b>Traitement ultérieur:</b>	Tous les apprêts 2K du programme MOBIHEL
	<b>Durée de vie:</b>	18 mois

2004/42/II B(c) (780) 720

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de **780 g/l** et pour le prêt à l'emploi de **720 g/l**.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2022-25 (13.04.2022)