

# Mastic finition renforcé alu - 1.8kg

## MAE1.8

### Caractéristiques :

Ce mastic de finition renforcé par des particules aluminium est caractérisé par de bonnes propriétés de mise en forme et très facile à poncer avec un abrasif P150 pour éliminer les transitions entre le mastic et la surface travaillée. Ce mastic a une très bonne résistance de température. Idéal pour le remplissage des bosselures et autres imperfections. Convient pour le ponçage manuel ou à l'aide d'une ponceuse. Très bonne adhérence à la surface, il n'est pas obligatoire d'utiliser un mastic de finition après celui-là.

### Application:

Avant application du mastic, la surface doit être nettoyée, dégraissée, sèche et mate. Bien mélanger le mastic et ajouter 2-3% du durcisseur adapté. Si la température est trop élevée, il est possible que la durée de vie soit réduite et que le temps de séchage soit accéléré.

**Remarque :** Si vous utilisez une trop grande quantité de durcisseur, cela peut entraîner une décoloration de la couche de finition. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser le mastic en dessous de 15°C.

### Données techniques :

Teneur en VOC : 2004/42/IIIB(b)(250) <250

Durée de vie: 12 mois    Densité: 1,78 g/cm<sup>3</sup>    Couleur : métallique



#### Nettoyage

Mastic alu    100 g



#### Ajout du durcisseur

BPO durcisseur    2-3 g



#### Remplissage

3 - 5 min.



#### Temps d'attente

16 - 30 min.



#### Ponçage à la main /séchage

P150 - P320



#### Ponçage à la ponceuse /séchage

P150 - P320



Conserver le pot dans un endroit sec et frais.