



N° art.: 6.2015.0900
6.2015.1800
6.2015.2700
6.2015.9000

2015

Soft mastic de remplissage

Propriété

Mastic polyester universel à 2 composants pour la réparation carrosserie des véhicules de tourisme ou dans l'industrie construction de machines. Qualité professionnelle. Son adhérence aux différents supports, sa très bonne stabilité verticale et sa facilité d'application en font un produit parfaitement adapté pour le masticage des petits défauts de surface. Pouvoir garnissant remarquable en dépit de ses grains fins. On obtient une couche de finition irréprochable, sans perce des cantes pendant les travaux de ponçage.

Législation VOC

Valeur limitée de l'UE pour le produit (cat. B/b): 250 g/l (2007)
Ce produit contient 4 g/l VOC au maximum.

Application

Séchage:

Temp. de l'objet 20°C: ponçable à sec ou mouillé au bout d'env. 25 min.

Conditions de travail:

de +10°C et jusqu'à 90% humidité relative de l'air. Au moins de +10°C le mastic ne durcisse plus.

Recommandations:

Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées et dégraissées. Ponçer la surface. Nettoyer complètement les anciennes peintures thermoplastiques (NC- ou laques 1K-acrylique) et les impressionapprêts à réactif acide (Washsprimer).

Caractéristiques Techniques

Durée de vie en pot	3 - 4 minutes
Durcisseur	4CR 2900 ou 2910
Rapport de mélange	2 % en poids 4CR 2900 ou 2910
Couleur	beige