

MASTIC GRIS 3300

1.835.3300

MASTIC GRIS

Le mastic gris 3300 est un mastic à base de résines nitrosynthétiques facilement applicable à la spatule, facile à poncer, à faible absorption et de séchage rapide. Il est utilisé comme mastic de révision pour niveler de légères imperfections sur d'anciennes peintures.

SUPPORTS

Tous les apprêts de la gamme MaxMeyer Car Refinish
Anciennes peintures en bon état et poncées

Important : L'application directe sur tôle nue est déconseillée.

PREPARATION

Nettoyer la surface avec de l'eau (de préférence chaude) et un détergent doux.
Poncer les anciens fonds avec du papier P320-400. Laver avec le dégraissant anti silicone 3600.

Le produit est prêt à l'emploi.



APPLICATION

2-3 couches

Epaisseur conseillée

100-200 microns

Epaisseur maximum

250-300 microns

Important : Pour accélérer le séchage, il est recommandé d'effectuer plusieurs applications en couches minces plutôt qu'une seule couche très épaisse.

SECHAGE


AIR

Intervalle entre les couches

Ponçage

5-10 minutes
après 1 à 3 heures





PONCAGE

A L'EAU	P600-800
A SEC	P360-400

SURPEINTURE

Toutes les laques de la gamme MaxMeyer Car Refinish range.



DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement	1 kg
Stockage	dans un endroit frais et sec, éloigné de toute source de chaleur



SECURITE ET MANIPULATION

Ces produits sont réservés à un usage professionnel et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées. Les informations figurant sur cette fiche technique sont basées sur les connaissances techniques et scientifiques actuelles, l'utilisateur a la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit convient aux fins prévues.

Pour plus d'informations, contactez :

PPG Industries France
10 rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
France
Tél : 01 41 47 79 95
Fax : 01 41 47 21 25

Pour les informations sur la Santé et la Sécurité, se reporter à la fiche sur les données de sécurité, également disponible sur :

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

MaxMeyer et le logo MaxMeyer  sont des marques déposées de PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Tous droits réservés.